Випробувальна лабораторія підприємства "Укрпромсерт"
49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2

УПС № 029127

2Н831
ДСТУ ISO/IEC 17025

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник випробувальної лабораторії
_____ О.І. Рисенко
"15" 02 2019 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № УПС 422/1239-10-18
від "15" 02 2019 р.

Акредитована випробувальна лабораторія приватного підприємства "Укрпромсерт" (атестат акредитації, зареєстрований в Реєстрі 15 вересня 2017 р. під № 2Н831, дійсний до 30 листопада 2019 р.) провела у закріпленій галузі акредитації сертифікаційні випробування іграшки для дітей: іграшка м'яконабивна «Бізіборд» арт. ZZ1000-01

Замовник випробувань	ПП «РВК «Фреш Айдіес», м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15А, кімн. 19
Випробування виконувались на підставі	рішення ДП «Дніпростандартметрологія» № 083-20/89 від 21.12.2018 р.
Виробник продукції	ПП «РВК «Фреш Айдіес», м. Дніпро, Україна

Акти відбору зразків	від 08.02.2019 р. № б/н складений провідним інженером із стандартизації ДП «Дніпро-стандартметрологія», аудитором Гордєєвою Л.І.
Акти ідентифікації зразків	від 08.02.2019 р. № б/н складений провідним інженером із стандартизації ДП «Дніпро-стандартметрологія», аудитором Гордєєвою Л.І.
Дата одержання зразків та їх реєстраційні номери	08.02.2019 р. рег № УПС 422/1-10
Загальний вигляд зразка	
Кількість та заводські номери зразків	1 шт. заводськийномер відсутній
Випробування проводились у період	від 08.02.2019 р. до 15.02.2019 р
Місце проведення випробувань	ВЛ приватного підприємства «Укрпромсерт», м. Дніпро, вул. Червонозаводська, 68
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища 18 - 19 °С Атмосферний тиск 98,4 – 99,1 кПа Відносна вологість 58 - 59 %
Випробування зразків проводились на відповідність вимогам	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016) “Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні і фізичні властивості” ДСТУ EN 71-2:2005 (ДСТУ EN 71-2:2017) „Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість” ДСТУ EN 71-3:2005 (ДСТУ EN 71-3:2016) “Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів”
Процедура випробувань встановлена згідно	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016), ДСТУ EN 71-2:2005 (ДСТУ EN 71-2:2017), ДСТУ EN 71-3:2005 (ДСТУ EN 71-3:2016)

Результати випробувань:

Найменування показників	Норма згідно нормативного документа на продукцію	Фактично одержані результати випробувань	НД на метод випробувань
1	2	3	4
Вимоги до матеріалу (ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016) п.4.1)	Іграшки та матеріал, використовуваний в іграшках, повинні бути зовні чисті і не заражені паразитами	Іграшка та матеріал, використовуваний в іграшкі, зовні чисті і не заражені паразитами	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016)
Вимоги до доступних крайок іграшки (ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016), п. 4.7)	Крайки твердих полімерних матеріалів не повинні маги задирок, здатних спричинити порізи чи подряпини	Задирки, здатні спричинити порізи чи подряпини, відсутні	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016)
Вимоги до кінців (ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2016) п. 4.8)	Доступні кінці не повинні стаповити надмірного ризику ушкодження	Доступні кінці не становять ризику ушкодження	ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2016)
Вимоги до швів (ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016) п. 5.2)	М'яконабивні іграшки, що містять дрібні частини, або з наповнювачами, шматки якого можна відкусити або відірвати, утворюючи цім дрібні частини, повинні мати такий покрив, щоб після випробування було неможливо вільно розмістити передню частину зонда А крізь будь-який отвір у шві або покривному матеріалі	Шви зразка зберігають цілісність і не мають розриву матеріалу біля швів при прикладанні зусилля 70 Н протягом 5 с і утриманні навантаження протягом 10 с	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016)
Пакування (ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016) р. 6)	Пакети з гнучкої тонколистової пластмаси, використовуваної для внутрішнього або зовнішнього пакування, з отвором, більшим ніж 380 мм у периметрі, повинні, у разі випробування мати середню товщину плівкового матеріалу не меншу ніж 0,038 мм	Для зовнішнього пакування використовується упаковка з картону та листового плівкового матеріалу	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМСЕРТ» 38299139

1	2	3	4
	Пакети з гнучкої тонколистової пластмаси з отвором, більшим ніж 380 мм у периметрі не повинні мати затягувальної мотузки або шнура як засобів закривання	Затягувальна мотузка або шнур як засоби закривання не використовуються	
Застерігальна інформація та інструкції щодо використання (ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016) п. 7.1)	Іграшки повинні супроводжуватися належною розбірливою попереджувальною інформацією для зниження внутрішньо притаманних ризиків, пов'язаних з їх використанням. Виробник або його уповноважений представник, або імпортер повинні на видимому, розбірливому та тривкому маркуванні проставляти свою назву та (або) торгову марку, та (або) знак і адресу розмістивши його на іграшці або на її пакуванні.	Попереджувальна інформація вікової групи наведена графічним символом та написом "Для дітей від 3-х років"; На видимому, розбірливому та тривкому маркуванні проставлена назва та адреса виробника та постачальника.	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016)
Займистість (ДСТУ EN 71-2:2005 (ДСТУ EN 71-2:2017) п. 4.5)	Для виготовлення іграшок не треба використовувати такі матеріали: - целулоїд (нітрат целюлози), крім випадків його використовування у лаках, фарбах чи клеї, або для виготовлення м'ячів типу того, що використовують для настільного тенісу або аналогічних ігор, і матеріали, які мають ту саму характеристику горіння, що і целулоїд; - матеріали з ворсовою поверхнею, яка утворює поверхневий спалах за наближення полум'я; - легкозаймисті тверді матеріали.	В зразку перераховані легкозаймисті матеріали не використовуються	ДСТУ EN 71-2:2005 (ДСТУ EN 71-2:2017)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМСЕРТ» 38299139 УКРАЇНА

<table>
<tr><th>1</th><th colspan="2">2</th><th colspan="3">3</th><th>4</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Крім того, іграшки не повинні містити займисті гази, надлегкозаймисті рідини, займисті рідини, займисті гелі,</td><td colspan="3">В зразку легкозаймисті гази та редини не використовуються</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Під час випробування швидкість поширення полум’я на поверхні не повинна перевищувати 30 мм/с</td><td colspan="3">Швидкість розповсюдження полум’я – 24 мм/с</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">Вміст токсичних елементів (ДСТУ EN 71-3:2005 (ДСТУ EN 71-3:2016), табл. 1)</td><td colspan="2" rowspan="2">Вміст токсичних елементів не повинен перевищувати:</td><td colspan="3" rowspan="2">Вміст токсичних елементів дорівнює:</td><td rowspan="8">ДСТУ EN 71-3:2005 (ДСТУ EN 71-3:2016)</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>Сурьма, мг/кг</td><td>60</td><td>Сурьма, мг/кг</td><td>4,52</td><td>±42%</td></tr>
<tr><td>Миш'як, мг/кг</td><td>25</td><td>Миш'як, мг/кг</td><td><1,0</td><td>±45%</td></tr>
<tr><td>Барій, мг/кг</td><td>1000</td><td>Барій, мг/кг</td><td>52,7</td><td>±30%</td></tr>
<tr><td>Кадмій, мг/кг</td><td>75</td><td>Кадмій, мг/кг</td><td><0,3</td><td>±36%</td></tr>
<tr><td>Хром, мг/кг</td><td>60</td><td>Хром, мг/кг</td><td>18,3</td><td>±30%</td></tr>
<tr><td>Свинець, мг/кг</td><td>90</td><td>Свинець, мг/кг</td><td><0,2</td><td>±36%</td></tr>
<tr><td>Ртуть, мг/кг</td><td>60</td><td>Ртуть, мг/кг</td><td><0,3</td><td>±45%</td></tr>
<tr><td>Селен, мг/кг</td><td>500</td><td>Селен, мг/кг</td><td><0,6</td><td>±42%</td></tr>
</table>

Додаткова інформація:
Результати вимірювань та випробувань, що наведені в цьому протоколі, відносяться тільки до випробуваного зразка рег. № УПС 422/1-10.

Відповідальний виконавець підпис А.А. Рибаков прізвище, ініціали

Протокол складений у трьох примірниках. Передрукування або розмноження цього протоколу без дозволу випробувальної лабораторії «Укрпромсерт» заборонено.